

TEKNODERZ - Derz Dolgu Alçýsý

ÖZELLÝKLER

Alçý plakalaryn, uygulama yüzeilerine kaplama yapılmasýnda ve plakalaryn ek yerlerinde derz bandýyla birlikte kullanılan özel dolgu malzemesidir. Ýnceliði, beyazlýđý ve uygun donma süresi mükemmel çalyþma olanađý sađlar.Esneme özelliđine sahip olan derzlerde çatlama olmaz.Bakteri, kúf veya mantar oluþturmaz.Nem oranýný dengeleyerek sađlýklý bir ortam sađlar.

HARCIN HAZIRLANMASI

Harcýn hazýrlanacađý kap temiz ve bir önceki karýþýmýn artýklarýndan arýndýrýlmýþ olmalýdır. Harç özelliđini olumsuz etkileyecek kullanýlmamasýna dikkat edilmelidir.

Harç 7 litre suya 10 kg TEKNOGYPS derz dolgu alçýsý oranýnda hazýrlanmalýdır.

Kabýn içine önce su konur ve ardýndan TEKNOGYPS derz dolgu alçýsý serpelenir.

Alçýnýn suyu emmesi için yaklaþýk 2-3 dakika beklenir.Mala yada el mikseri ile iyice karýþtırýlarak, harcýn homojen bir kıvamına gelmesi sađlanır.

Eđer el mikseri kullanýlýyorsa mikserin çalyþma devri donmayý etkileyeceđinden düþük devirde çalyþýlmalýdır.

Karýþtırma kabýnda harç, her noktada macun kıvamýna gelinceye kadar karýþtırma iþlemi yapýlýr.

UYGULANMASI

- Uygulama yapılacak yüzeiler pürüzsüz, toz ve kirden arýndýrýlmýþ olmalýdır.
- Uygulamada kullanýlacak malzemelerin temiz olmasýna özen gösterilmelidir.
- Uygulamaya hazýr hale gelen harç temiz bir malaya alýnýr. Duvar birleþimleri ile levhalar arasýndaki boþluklar ön dolgu iþlemi kapatýlýr.
- Uygulama öncesinde levhalarý ortalayacak þekilde derz bandý yerleþtirilir.
- Derz bandýnýn üzerine homojen karýþýmdan ilk kat sürülür ve kuruduktan sonra yüzey düzeltilir. Ýkinci kat alçý levha yüzeyine uygulanýr.
- Yüzey kuruduktan sonra zýmparalama iþlemi yapýlýr. TEKNOGYPS saten perdah alçýsý ile perdah yapýlýr.Uygulamadan sonra yüzey pürüzsüz, parlak ve boyaya hazýr hale gelmiþ olur.
- Uygulama yapılan mekanlarýn ortam sýcaklýđý en az + 5 oC olmalýdır.

Derz Dolgu Alçýsýnýn Teknik Özellikleri	Karýþým	10 kg alçýya 7,5litre su	Kullaným süresi	60 - 90
Basýnç dayaným	Min 3 N/mm2	Kuruma süresi	Max. 5 saat	
Eđilme dayaným	Min 9 N/mm2	Kuru Yüzey sertliði	Min 55 Shore D	Su emme yüzdesi
Birim Hacim ađýrlýđý	750 kg/mm2	Ambalaj	30 kg. lýk polipropilen torba	%30 (

PDF Broþür download etmek için buraya týklayýnýz