

TEKNOKAR - Plaster of Paris

ÖZELLİKLER

Yıç mekanlarda kartonpiyer, perde panosu, ýbýk bandý, sütün, kenar asma tavan, vb süsleme ve dekoratif amaçlý bir yapý alçýsý. Seramik endüstrisinde kalýp imalatýna da çok uygundur. Ýnbaat alçýsý kullaným alanlarýnda da uygulanýr.

HARCIN HAZIRLANMASI

Harcýn hazýrlanacađý kap temiz ve bir önceki karýbýmýn artýklarýndan arýndýrýlmýþ olmalýdır. Harç 7 kg suya 10 kg kartonpiyerde hazýrlanýr.

Harç hazýrlanýrken ilk önce kaba su konulmalý, daha sonra alçý su üzerine serpelenecek dađýtýlýr.

Yüzen alçýnýn ýslanýp batmasý için 2-3 dk beklenir.

Homojen bir karýbým elde edebilmek için mekanik bir karýptýrýcý kullanýlmalýdır.

Alçýnýn topraklanmamasý için karýbýmdan sonra harca su yada alçý ilave edilmemelidir.

UYGULANMASI

- Harç dökülecek kalýp temizlenerek kalýp yađý sürülür. Ondan sonra kalýba harç dökülür.
- Mukavemetin artmasý için gerektiðinde kendir ilave edilir.
- Kalýba dökülen alçý ýsýnmaya baþlayacaktır.
- Isýnma süresi bittikten sonra alçý kalýptan çýkarýlýr.

Kartonpiyer Alçýsýnýn Teknik Özellikleri	Karýbým	10 kg alçýya 7 litre su	Kullaným süresi	8-12 dk
dayaným Min 3 N/mm ²	Kuruma süresi Max. 1 gün	Eðilme dayaným Min 8 N/mm ²	Kuru Yüzey	
emme yüzdesi %35 (40*40*160 mm kalýp halinde)	Birim Hacim	ađýrlýđý 700 kg/mm ²	Ambalaj	

PDF Broþür download etmek için buraya týklaynýz